



СИБНИИ

УГЛЕОБОГАЩЕНИЕ

РОССИЯ, Г. ПРОКОПЬЕВСК, УЛ. ГОРНАЯ, 1
ТЕЛ.: (3846) 61-47-02 Ф.: (3846) 61-47-69

Результаты исследований
от « 23 » сентября 2016г.

Результаты химико-технологического анализа угольных проб

сентября

Показатели	Обозначения	марка ДО	марка ДМ
Влага общая, %	W_t^r	8,3	8,1
Влага аналитическая, %	W^a	6,5	5,4
Зольность исходного угля, %	A^d	8,5	9,6
Выход летучих веществ, %	V^{dal}	41,1	41,5
Характер нелетучего остатка	-	Слабоспекш.	Спекш. не спл.
Индекс Рога, ед	$RI_{1,5}$	-	26
Высшая теплота сгорания, МДж/кг	Q_s^{dal}	32,76	33,05
То же, ккал/кг	Q_s^{dal}	7824	7893
Низшая теплота сгорания, МДж/кг	Q_t^r	26,23	26,22
То же, ккал/кг	Q_t^r	6265	6263
Общая сера, %	S_t^d	0,40	0,41

Генеральный директор



А.Ю. Ермаков

Исполнитель Лыкова Л.Н.
тел. (3846) 61-18-29